



FALL 2021  
WINTER



Civilization of Beauty







# BRECCIA ARGENTUM

M A R M O e P I E T R A

**WALL**  
BRECCIA ARGENTUM NATURALE 320x160\_126"x63" MM 6

**BAR COUNTER**  
BRECCIA ARGENTUM LAPPATO 324x163\_127"x64" MM 20

**FLOOR**  
BRECCIA ARGENTUM LAPPATO 320x160\_126"x63" MM 6



324x163\_127"x64"



20 MM



163912 Nat  
163911 Lap

324x163\_127"x64"



12 MM



163902 Nat  
163901 Lap      163908B slab B Nat  
163907B slab B Lap

320x160\_126"x63"



6 MM



163002 Nat Ret  
163001 Lap Ret

280x120\_110"x48"



163012 Nat Ret  
163011 Lap Ret

120x120\_48"x48"



163021 Lap Ret

60x120\_24"x48"



8,8 MM



163101 Lap Ret

V2  
SHADE SPECTRUM  
MODERATE



# BRECCIA ARGENTUM






FLOOR  
BRECCIA ARGENTUM LAPPATO 320x160\_126"x63" MM 6


MARMO E PIETRA

V2  
SHADE SPECTRUM  
MODERATE



20 MM

324x163  
127"x64"




12 MM

324x163  
127"x64"



6 MM

320x160  
126"x63"



6 MM

280x120  
110"x48"



6 MM

120x120  
48"x48"



8,8 MM

60x120  
24"x48"

	Nat	Lap	Nat	Lap	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret
BRECCIA ARGENTUM	163912	163911	163902	163901	163002	163001	163012	163011	163021	163101
CODICE PREZZO PRICE CODE	M276	M299	M221	M247	M173	M197	M153	M175	M169	M125

	345x175	330x75	345x175	330x75	330x75	345x175	330x75	302x136	330x75	250x75	143x123	80x120
h. (cm) ↑ ↓	37	193,5	37	193,5	193,5	37	193,5	33,8	193,5	153,5	64,7	75
tare (kg)	140	135	150	229	259	140	210	108	210	158	-	-
n. of slabs	5	12	10	22	22	14	44	20	44	88	-	-
m <sup>2</sup> x slab	5,28		5,28			5,12		3,36		1,44		-
Kg x slab	254,84		152,47			74,14		48,65		20,85		-
pcs x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
m <sup>2</sup> x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	1,44
Kg x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,70	29,82
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	32
m <sup>2</sup> x	26,40	63,36	52,80	116,16	116,16	71,68	225,28	67,20	147,84	126,72	69,12	46,08
Kg x	1.414	3.193	1.674	3.583	3.613	1.178	3.472	1.081	2.350	1.993	1.057	974

Pallet speciale con sponde  
Special pallet with sides

Epal

Cassa  
Crate















Cavalletto in ferro  
Iron A-Frame

Cavalletto in legno  
Wood A-Frame

















## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL  
 DRY-PRESSED PORCELAIN STONWARE SLABS. PRODUCT IN COMPLIANCE WITH UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL  
 DALLES EN GRÈS CÉRAME PRESSÉES À SEC. CLASSEMENT SELON UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL  
 TROCKENGEPRESSTE PLATTEN AUS FEINSTEINZEUG. KLASSIFIZIERUNG NACH UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	
 <b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT		≥ 35 N/MM <sup>2</sup>	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
 <b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 MM = ≥ 1300 N < 7,5 MM = ≥ 700 N	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
 <b>RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 MM <sup>3</sup>	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED - EXIGÉE - NOTWENDIG	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
 <b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI</b> CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	MIN. UB	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER			
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION			
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
 <b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
 <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ)</b> FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) - COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 <b>SUPERFICIE NATURALE</b> NATURAL SURFACE


GRE PORCELLANATO - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G  
 PORCELAIN TILES - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G  
 GRES CERAME. FEINSTEINZEUG - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G  
 FEINSTEINZEUG - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	 	
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		<b>NATURALE</b>	
<b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE			± 0,6 %	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
<b>SPESSORE</b> THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE			± 5 %	
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN			± 0,5 %	
<b>ORTOGONALITÀ</b> ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT			± 0,5 %	
<b>PLANARITÀ</b> (Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento) PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITE (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung)	± 0,5 %			
<b>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE</b> SURFACE QUALITY - QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE		95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	E <sub>p</sub> ≤ 0,5 %	<b>CONFORME</b> - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT	
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>CONFORME</b> - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT	
 <b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST		≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
 <b>RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX EMAILÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASION DE LA SUPERFICIE DE	ISO 10545-7	<b>CLASSI 0-5</b>	<b>SECONDO QUANTO DICHIARATO</b> - AS DECLARED SUivant LES DECLARATIONS - GEMÄß DEN ANGABEN	
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
 <b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRESSAILLURES - HAARRISSE	ISO 10545-11	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED - EXIGÉE - NOTWENDIG	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG	
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG	
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED - EXIGÉE - NOTWENDIG	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG	
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	
 <b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION			<b>COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE</b> AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	
 <b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION			<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	<b>CLASSE 3 min.</b>	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG	
 <b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	<b>NON DEVONO PRESENTARE</b> APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBBABWEICHUNGEN AUF	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
 <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ)</b> FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) - COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	DIN 51130 DIN 51097 D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	<b>DOVE RICHIESTO</b> IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	<b>A RICHIESTA</b> AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE	

Consulta il sito [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) e [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it) per vedere gli ultimi aggiornamenti sulla serie.  
Check out our website at [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) and [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it) for the latest updates on the series.  
Consultez le site [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) et [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it) pour connaître les dernières mises à jour de la série.  
Auf der Website [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) und [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it) finden Sie die neuesten Informationen zur Serie.

AD: Marketing La Fabbrica  
Print: Artistica Grafica Modena  
1 Edizione: Settembre 2021

**Attenzione**  
Attention. Attention. Warnung



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.  
Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati.  
Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint.  
If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.  
In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseille de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.  
On conseille de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés.  
On conseille de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten.  
Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten.  
Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.  
For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.  
Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.  
Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.  
The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.  
Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre idèlement au produit industriel.  
Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.  
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.  
All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.  
Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.  
Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

#### Certificazioni di prodotto

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina.  
Certification mandatory for export to China.  
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine.  
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung.







Civilization of Beauty



**La Fabbrica S.p.A.**  
Via Emilia Ponente, 2070  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 659911 Fax +39 0546 656223  
[www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it) - [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it)  
[info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

**ITAL CER**  
GROUP

